

SUPERCONFORT

tepelně izolační, antikondenzační
a protiplísňový nátěr

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

Matná, vnitřní, vodou ředitelná barva s nízkým koeficientem tepelné vodivosti. Eliminuje tvoření kondenzátu na stěnách, a tím zamezuje tvoření plísní. Je zvláště vhodný pro místnosti s vysokým výskytem vodních par (kuchyně, koupelny, prádelny atd.) a všude tam, kde je nutné vytvořit vynikající hygienické podmínky. SUPERCONFORT nesmí být přetírán jiným nátěrem!

TECHNICKÁ DATA

Pojivo: vinylversatické kopolymery ve vodní emulzi

Speciální složky: duté skleněné mikročástice,
protiplísňové přísady

Specifická hmotnost: 0,78 ± 0,05 kg/l

Viskozita při 25°C: 22000 cps ± 10%
(UNI 8902) (Brookfield RTV)

Barva: bílá + světlé pastelové odstíny

APLIKACE

Způsob aplikace: štětkou, válečkem

Ředění: vodou - 5-10% pro štětku
3- 5% pro váleček,
pro velmi nasáklé podklady lze
1.nátěr ředit 20%, příp. provést 3 nátěry

Počet vrstev: 2 i více, tak aby byla dodržena spotřeba

Vydatnost: 6 m²/l

Vysychání (při 25°C a R.V. 65%):
- za 30 min. je povrch suchý na dotek
- za 8 hod. lze provést další nátěr

Čištění nářadí: ihned po použití vodou

Pozn.: neaplikujte výrobek je-li teplota prostředí
a podkladu nižší než +5°C a vyšší
než +35°C a R.V. prostředí > 80%.

DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP

Nový podklad (ještě nenatřený)

Přesvědčte se, je-li podklad suchý, stabilní, vyzrálý, zvětralé části je nutné odstranit. Případné nerovnosti podkladu vyrovnejte stěrkovou hmotou (např. MARCOSTUCCO, NEOPONIT atd.). Odstraňte všechny prachové částice. Je-li podklad zasažen plísní, odstraňte ji systémem COMBAT 222 a 333. Není-li podklad stabilní použijte pro jeho zpevnění penetraci ISOMARC nebo IDROFIS. Za 4-6 hod po provedení penetrace aplikujte min ve 2 vrstvách SUPERCONFORT při celkové spotřebě 3 m²/l.

Starý podklad (již natřený)

Přesvědčte se, je-li podklad suchý, stabilní a vyzrálý. Špatně přilnuté vrstvy starého nátěru musí být odstraněny. Vápenné a temperové barvy musí být buď z celého povrchu odstraněny anebo musí být celý povrch zpevněn penetrací IDROFIS anebo ISOMARCem. Dále postupujte stejným způsobem jako u nového podkladu.

Balení: 15 l, 4 l

Skladování: 2 roky v originálních uzavřených obalech při teplotě +5°C až +30°C.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY

Nehořlavý, zdraví neškodlivý materiál. Nevyžaduje vyznačení stupně nebezpečí podle platných norem.

Final - San Marco

Nedokončená 363, 102 00 Praha 10-Štěrboholy, tel.: 286850499, fax: 272703529
e-mail: final.sro@iol.cz final@sanmarco.cz www.sanmarco.cz

SUPERCONFORT

tepelně izolační, antikondenzační, protiplísňový nátěr

Vnitřní vodou ředitelná barva s nízkým koeficientem tepelné vodivosti. Matný, snadno aplikovatelný nátěr s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Eliminuje tvorbu kondenzátu na stěnách, a tím pomáhá řešit problémy plísní. Vhodný i do prostředí s vysokým výskytem vodních par. Obsahuje protiplísňové přísady. SUPERCONFORT nesmí být přetírán jiným nátěrem!

Aplikace: štětkou, válečkem

Ředění: vodou 5-10% pro štětku, 3-5% pro váleček

Počet vrstev: 2 i více

Vysychání (při 25 C): na dotek 30min, další nátěr za 8 hod

Vydatnost: 6 - 7 m²/ 1 na 1 vrstvu

SUPERCONFORT – 15 l	<i>bílá</i>	45-52m ²	240 Kč	3 600 Kč
SUPERCONFORT – 4 l	<i>bílá</i>	12-14m ²	260 Kč	1 040 Kč